



TEXTURIZADO

Blanco

Es un mortero no estructural diseñado para revestimientos y acabados interiores y exteriores, fabricado a base de Cemento blanco CPC-30, marmolina con granulometría controlada, mejorada con fibras y aditivos de alta calidad que son dosificados y mezclados en seco.



Rendimiento: 0.032 m³ (32 L) de mezcla x saco 50 kg
En una superficie ideal de espesor mínimo de 6mm a dos capas Rinde: 5.0 m²

Los rendimientos pueden variar dependiendo de las condiciones de rugosidad, planeidad y verticalidad del muro sobre la que se aplique.

Cumple con la norma
NMX-C-529-ONNCCE 2017
"Mortero no estructural"

Usos y aplicaciones

El Texturizado blanco se puede usar en interior y exterior para aplanado y texturizado de muros y plafones en espesores mínimos de 6 mm a dos capas, la **1er capa base o aplanado a 4 mm de espesor y la 2da capa de acabado o textura a 2 mm**, en diversos materiales como:

- Block de concreto
- Tabique de barro
- Elementos de concreto (castillos, trabes y cerramientos)
- Muros de concreto
- Panel de cemento
- Panel de yeso (aplicarse previamente sellador)

Al aplicar el aplanado o capa base se recomienda reglear para darle la planeidad y nivel que requiera el muro.

El sustrato debe ser humedecido previamente a la colocación del aplanado base, y una vez seco, se podrá sellar para recibir la capa de textura y a las 24 hrs curarlo con un rodillo húmedo.

Ventajas

- Solo hay que agregar agua para usarse
- Mejor manejabilidad y consistencia
- Mejor desempeño y control de calidad en obra
- Máxima adherencia al concreto sin tener que picar
- Reducción de fisuras hasta un 80% mediante fraguado uniforme
- Mejor permeabilidad al exterior
- Repello 2 en 1, aplana muros y dar texturas
- No se cuelga en espesores recomendados
- Menor desperdicio y mayor limpieza



Datos técnicos

Resistencia promedio a la compresión	fj= 60 kg/cm ² (5.8 MPa) NMX-C-529-ONNCCE
Resistencia a la tensión	≥ 2 kg/cm ² NMX-C-420-ONNCCE
Fluidez	70-80 % NMX-C-061-ONNCCE
Revenimiento	20±3 NMX-C-156-ONNCCE
Retención de agua	≥ 95.0 % NMX-C-021-ONNCCE
Contenido de aire	≤ 20% NMX-C-157-ONNCCE
Masa volumétrica suelta	1,400 kg/cm ³ NMX-C-073-ONNCCE
Masa volumétrica compacta	1,500 kg/cm ³ NMX-C-073-ONNCCE
Tamaño máximo agregado	1.0 mm NMX-C-077-ONNCCE
Fraguado	Inicial < 3 h Final < 7 h ASTM C 266
Color	Blanco
Presentación	50 Kg
Agua por saco de 50 kg	10 a 10.5 L

IBMEX® Es una Marca Registrada de Industrial Bloquera Mexicana
Antigua Carretera Federal México-Puebla Km 21.100 No. 755, Los Reyes La Paz, Edo de Mexico.
Teléfono: 55-5858-0370